



Область применения

КНАУФ-Мультигрунд — грунтовка, готовая к применению, быстросохнущая, паропроницаемая на основе полимерной дисперсии. Предназначена для обработки поверхностей: газобетона, керамического и силикатного кирпича, керамзитовых и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок; бетонной, цементной и гипсовой стяжки. Эффективно снижает и регулирует впитывающую способность основания, способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых и цементных смесей.

Применяется для обработки основания:

- перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок;
- перед укладкой облицовочной плитки с использованием плиточных клеев;
- при устройстве стяжки КНАУФ-Трибон, других гипсовых и цементных стяжек;
- перед монтажом КНАУФ-листов с помощью гипсового клея КНАУФ-Перлфикс.

Для внутренних и наружных работ.

Порядок работы

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и отслаивающихся частиц. Температура воздуха и обрабатываемого основания вплоть до полного высыхания должна быть в пределах от +5°C до +30°C. Грунтовка КНАУФ-Мультигрунд готова к применению.

Непосредственно перед проведением работ состав рекомендуется перемешать, затем равномерно, не разбавляя водой, нанести при помощи валика, щетки или кисти на обрабатываемую поверхность.

Последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыхания (не ранее 6 часов). При устройстве наливных полов рекомендуется наносить грунтовку в два слоя. При этом второй слой наносится только после высыхания первого. Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания

строительной пыли. После нанесения КНАУФ-Мультигрунда использованные инструменты и емкости сразу же промыть водой. Удаление высушенного состава КНАУФ-Мультигрунд возможно только механическим путем. Не добавлять в грунтовку другие материалы, это приводит к значительному ухудшению ее свойств.

Упаковка и хранение

Грунтовка КНАУФ-Мультигрунд фасуется в ведра по 10 и 5 кг. Защищать упаковку от прямых солнечных лучей. Хранить в сухих прохладных помещениях при положительной температуре (от +5°C до +30°C) в стороне от обогревательных приборов. Не допускать замерзания. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке — 12 месяцев.

Расход грунтовки

неразбавленной, при однослойном нанесении.

Материал	Ед. измерения	Количество
КНАУФ-Мультигрунд	кг/м ²	0,2

+7 (800) 770-76-67

info@knauf.ru

www.knauf.ru

www.aquapanel.ru

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Сбытовые организации ООО «КНАУФ ГИПС»

МОСКОВСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. КРАСНОГОРСК)	СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)	ЮГО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. НОВОМОСКОВСК)	ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. КРАСНОДАР)	КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД (г. КАЗАНЬ)	УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. ЧЕЛЯБИНСК)	ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛЬСКОЙ СД (г. ПЕРМЬ)	ВОСТОЧНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. ИРКУТСК)	НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ СД (г. НОВОСИБИРСК)	ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ СД (г. ХАБАРОВСК)
+7 (495) 937-95-95 INFOMARKET@KNAUFRU	+7 (812) 718-81-94 INFO-SPB@KNAUFRU	+7 (48762) 29-291 KMN-INFO@KNAUFRU	+7 (861) 267-80-30 KUBAN@KNAUFRU	+7 (843) 526-03-13 KAZAN@KNAUFRU	+7 (351) 771-02-09 INFO74@KNAUFRU	+7 (342) 220-65-39 PERM@KNAUFRU	+7 (3952) 290-032 INFO_IRK@KNAUFRU	+7 (383) 355-44-36 INFO54@KNAUFRU	+7 (4212) 914-419 KHAбаровск@KNAUFRU